

# TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität  
Quality

**KOEPPCell®**  
**CR-H**

Farbe  
Colour

schwarz  
black



Klassifizierung  
Classification

ASTM D-1056    2    C3    A1    B3    E1    P

Brandverhalten  
Fire behaviour

angelehnt an FMVSS 302  
based on FMVSS 302    selbstverlöschend ab 2 mm  
self-extinguishing at 2 mm    &    UL94 V0

Konform gemäß  
Compliant with

Richtlinie/Guideline  
2011/65/EU & (EU) 2015/863    &    Verordnung/Regulation  
(EG) Nr. 1907/2006    &    Conflict Mineral Reporting  
Template (CMRT)

<b>CR</b> series	<b>Norm</b> Standard	
<b>Materialbasis</b> Material base	<b>ISO 1629</b>	<b>Chloroprenkautschuk (CR)</b> Chloroprene rubber (CR)
<b>Allgemeine Beschreibung</b> General description	<b>ohne Norm</b> without standard	<b>geschlossen-zelliger, weichelastischer Zellgummi</b> closed cell, soft-elastic cellular rubber <b>Zellgröße ≤ 0,2 mm</b> cell size ≤ 0.2 mm
<b>Rohdichte</b> Density	<b>ISO 845</b>	<b>160 ± 20 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Gebrauchstemperatur</b> Application temperature	<b>ohne Norm</b> without standard	<b>- 30°C bis/to + 100°C, kurzzeitig/short time bis/to + 115°C</b>
<b>Linearer Schwund</b> Linear shrinkage	<b>WSK-M2D419-17</b>	<b>≤ 5% (3 h bei/at 80 °C und/and 6,3 mm Dicke/thickness)</b>
<b>Freibewitterung</b> Outdoor exposure	<b>ISO 877</b>	<b>Oberfläche versprödet, Rissbildung. Das Material sollte nicht über einen längeren Zeitraum unmittelbar der Witterung ausgesetzt werden.</b> Brittle surface, cracking. The material should not be exposed directly to the weather for an extended period of time.
<b>Ozonbeständigkeit</b> Ozone resistance	<b>ISO 1431-1</b>	<b>Rissbildstufe (0)</b> Resistant to cracking (0)
<b>Korrosionsverhalten</b> Corrosion resistance	<b>VW PV 3976</b>	<b>Stufe 2 (Anlauffarben, leicht)</b> Level 2 (annealing colors, light)
<b>Druckverformungsrest</b> Compression set	<b>ASTM D-1056</b>	<b>23 °C, 50%: ≤ 40% (nach/after 0,5 h), ≤ 25% (nach/after 24 h)</b> <b>40 °C, 50%: ≤ 65% (nach/after 0,5 h), ≤ 45% (nach/after 24 h)</b>
<b>Druckspannung</b> Compression deflection	<b>ASTM D-1056</b>	<b>75 ± 25 kPa (bei/at 25% Kompression/compression)</b> <b>175 ± 25 kPa (bei/at 50% Kompression/compression)</b>
<b>Wasseraufnahme</b> Water absorption	<b>ASTM D-1056</b>	<b>≤ 5%</b>
<b>Zugfestigkeit</b> Tensile strength	<b>ISO 1798</b>	<b>≥ 750 kPa</b>
<b>Elastizitätsmodul</b> Young's Modulus	<b>ohne Norm</b> without standard	<b>≥ 5 kPa</b>
<b>Bruchdehnung</b> Elongation at break	<b>ISO 1798</b>	<b>≥ 120%</b>
<b>Weiterreißfestigkeit</b> Tear resistance	<b>ISO 34-1</b>	<b>≥ 1,5 kN/m</b>
<b>Rückprallelastizität</b> Rebound resilience	<b>ISO 4662</b>	<b>40 ± 5 %</b>
<b>Shorehärte</b> Shore hardness	<b>ISO 868</b>	<b>55 ± 5 Shore 00</b>
<b>Elektrische Leitfähigkeit</b> Electrical conductivity	<b>EN 61340</b>	<b>&gt; 0,2 TΩ (Volumenwiderstand/volume resistivity)</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> Thermal conductivity	<b>ISO 8302</b>	<b>≤ 0,055 W/mK</b>

# TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität  
Quality

**KOEPPCell®**

**CR-H**

Farbe  
Colour

schwarz  
black

**KÖPP**  
experts in foam 

C R series	
Lieferform Form of delivery	<p><b>Größe der Blöcke mit Fabrikationshaut 1.850 x 1.000 x 50 mm, 2x Haut. Das Material kann weiterverarbeitet werden durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und Beschichten mit Haftkleber.</b> <i>Block size with production skin 1,850 (72.83") x 1,000 (39.37") x 50 (2") mm, 2x skin. The material can be further processed by splitting, cutting, sawing, punching, gluing, milling, grinding and coating with adhesives.</i></p> <p><b>Allgemeine Maßtoleranzen für Platten und Plattenartikel nach DIN 7715 P3, Maßtoleranzen für Blockware können ggf. abweichen.</b> <i>General dimensional tolerances for sheet and sheet products comply with DIN 7715 P3, dimensional tolerances for the block material may differ.</i></p>
Beispiele für Chemikalienbeständigkeit <i>Examples for chemical resistances</i>	<p><b>einsetzbar/deployable (++)</b></p> <p><b>Schwache Säuren und Laugen, Wasser, Meerwasser, Kochsalzlösung, Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak, Acetylen, Ethanol, Glycerin, Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Schmieröl und Fett (Mineralöl).</b> <i>Weak acids and bases, water, sea water, saline solution, alum aqueous, detergent, photographic chemicals, ammonia, acetylene, ethanol, glycerine, glycol-based anti-freeze, carbonic acid, ozone, silicone oil and fat, oil and greases (mineral oil).</i></p> <p><b>bedingt einsetzbar/limited deployable (+)</b></p> <p><b>Stärker konzentrierte Säuren und Laugen, Methanol, Aceton, Kraftstoffe, Testbenzin, Vaseline, Erdgas, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten.</b> <i>Higher concentrated acids and bases, methanol, acetone, fuels, mineral spirit, vaseline, natural gas, heating oil, hydraulic fluids.</i></p> <p><b>nicht zu empfehlen/not recommended (-)</b></p> <p><b>Chlor, Heißdampf, Lösemittel wie Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (PER), Nitroverdünnung, konz. Salpeter-, Schwefel- und Salzsäure.</b> <i>Chlorine, superheated steam, solvents such as toluene, dichloromethane, trichloroethylene, perchloroethylene (PER), cellulose thinners, conc. nitric, sulfuric and hydrochloride acid.</i></p>
Hinweise zur Entsorgung <i>Suggestions for disposal</i>	<p><b>Enthält keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) wie Cadmium, Blei, FCKWs, Formaldehyd, usw. gemäß der Deponieverordnung vom 27.04.2009.</b> <i>It does not contain hazardous compounds such as cadmium, lead, CFCs, formaldehyde, etc. which require compliance to waste disposal regulations from 27/04/2009.</i></p> <p><b>Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden.</b> <i>Under the observance of local waste disposal regulations, it may therefore be disposed of as household waste on landfills or domestic waste incineration plants.</i></p>

**Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Genauere Informationen können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall erhalten werden.**

*The information were thoroughly determined, liability is excluded. The above given information does not release the user from own tests. Detailed information can only be obtained after formal testing in individual cases.*

Datum/Date : 10/2020